

Glasur

Brandtemperatur:

Dato:

Ler:

Segeformel			Nr.	Syre tal
MgO 0,3 CaO 0,3 BaO 0,4	Al ₂ O ₃ 0,6	SiO ₂ 4,35 ZrO ₂ 1,71.	PFB04/06/ 4,35	
K ₂ O 0,2 Na ₂ O 0,4 CaO 0,3 MgO 0,002 ZnO 0,1	Al ₂ O ₃ 0,6.	SiO ₂ 2,3 ZrO ₂ 0,405.	J201/06/23.	

Materiale	Nr. >	PFB04/06/4,35	J201/06/23			
3069P.		74,5				
Kaolin		11	26			
BaCO ₃		14,5				
Tuff			68			
Al ₂ O ₃			3.			
ZnO.			3.			